2K-EPOXIGRUND

VOC- konform
Lösemittel reduziert

Bezeichnung	Inhalt kg	Art.-Nr.	VE/St.
2K-Epoxigrund	5	**5866 104 105**	1

Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau

Wichtig!
Farbcode im positionsbezogenen Text angeben!
z.B.: FC 0006 für hellgrau

Einsatzgebiet:
Als hochwertige Grundierung im Maschinenbau, Bootsbau, bei Nutzfahrzeugen und in der Landwirtschaft. Hervorragend geeignet als Grundierung für Misch- und Aluaufbauten wie z.B. im Busbereich, da nach Aushärtung überspachtelbar.

Hinweis:
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!

Chemikalienbeständige, sehr gut haftende Grundierung mit besten Korrosionsschutzeigenschaften.

- **Hoher Korrosionsschutz**
- **Elektrostatisch verarbeitbar**
- **Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit**
- **Verwendbar zur Isolation thermoplastischer Untergründe**
- **Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l.**
- **Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 69,8**

Mischung nach Gewicht:
5:1 mit Epoxihärter
Art.-Nr. 5866 402 101
Universalverdünnung
Art.-Nr. 0823 440 ...
Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke bis 25 Vol.%.

Untergründe:
- Lackierte Flächen
- Blanke Stahlbleche
- Verspachtelte Flächen
- Überspachtelbar nach Aushärtung mit Polyesterspachteln
- Überarbeitungen mit PU-Dichtmassen, z.B. Klebt+Dichtet
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken.
- Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen).

Verarbeitungsgeräte:
Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm.

Zusatzartikel:
Atemschutzmaske
Art.-Nr. 0899 173
Filtertyp: A2 / A2 P3

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

MWF-08/17-07862-©