Ürün Tanımı	Çinko Sprey	Çinko Sprey Açık	Çinko Sprey Perfect	Çinko Sprey Açık Perfect	Alüminyum Sprey Mat Perfect	Paslanmaz Çelik Sprey Perfect	Pirinç Sprey Perfect	Bakır Sprey Perfect	Parl.Alüminyum Gümüş Sprey Perfect
Art-Nr.	**0893 113 113**	**0893 113 114**	**0893 114 113**	**0893 114 114**	**0893 114 115**	**0893 114 116**	**0893 114 117**	**0893 114 118**	**0893 114 119**
Kimyasal Baz	Alkid reçine	Alkid reçine kombinasyonu	Alkid reçine	Alkid reçine kombinasyonu	Alkid-Akrilat kombinasyonu	Alkid reçine kombinasyonu	Nitrikombinasyon reçine	Nitrikombinasyon reçine	Etil selüloz suni reçine
Saf çinko oranı	%97	%99,995	%99	%99,99	–	–	–	–	–
Enlemesine kesim (DIN 53151)*	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1	GT0-1
Tuz testi (DIN 50021)	100 saat	100 saat	500 saat	250 saat	–	–	–	–	–
Kuru katman kalınlığı (Bir ileri, bir geri hareketle)	yakl. 50 µm	yakl. 30 µm	yakl. 40 µm	yakl. 40 µm	yakl. 50 µm	yakl. 30 µm	yakl. 25 µm	yakl. 36 µm	yakl. 7 µm
Önerilen katman kalınlığı	70 µm	70 µm	40 µm	40 µm	50 µm	30 µm	25 µm	25 µm	7 µm
Toz kabuk süresi (Önerilen kuru katman kalınlığı ile)	20 dakika	yakl. 15 dakika	5 dakika	yakl. 15 dakika	20-30 dakika	yakl. 15 dakika	5 dakika	6 dakika	yakl. 15 dakika
Tam kuruma (Önerilen kuru katman kalınlığı ile)	120 dakika	10-12 saat	60 dakika	10-12 saat	ca. 8 saat	10-12 saat	80 dakika	90 dakika	4-6 saat
Dokunma kabuk süresi (Önerilen kuru katman kalınlığı ile)	20 dakika	15-20 dakika	18 dakika	15-20 dakika	45-60 dakika	20 dakika	14 dakika	17 dakika	25 dakika
Punta kaynağına uygunluk	Evet	Evet	Evet	Evet	–	–	–	–	–
Termal istikrarlık	yakl. +240°C	yakl. +240°C	yakl. +400°C	yakl. +300°C	yakl. +250°C	yakl. +240°C	yakl. +100°C	yakl. +100°C	yakl. +240°C, Anlık +400°C
Raf ömrü (+10°C - +25°C)	24 ay	24 ay.	24 ay.	24 ay.	24 ay.	24 ay.	24 ay.	24 ay.	24 ay.
Üzeri Boyanabilir	Dikkat: Önceden deneme yapmak gerekir!								
İyi tutunma sağlayan yüzeyler	Çelik, galvanize çelik	Demir metaller, galvanize yüzeyler, polikarbonat, polistirol, PMMA gibi plastikler	Çelik, galvanize çelik	Demir metaller, galvanize yüzeyler, polikarbonat, polistirol, PMMA gibi plastikler	Metal, ahşap, karton, Polikarbonat, Polistirol, PMMA gibi plastikler	Metal, ahşap, karton, Polikarbonat, Polistirol, PMMA gibi plastikler	Pirinç, çelik	Bakır, çelik	Metal, ahşap, karton

* Yüzeydeki kaplamanın tutunma gücünü ölçmek için uygulanan bir test. GT0 = Çok iyi tutunma. GT5 = Çok kötü tutunma.